

					DOGA PLANK LAME LAMA LATTEN	DOGA XL XL PLANK LAME XL LAMA XL XL LATTEN	PIASTRELLA TILE DALLE LOSETA CUAD. FLIESEN	PIASTRA TILE DALLE LOSETA RECT. FLIESEN
DIMENSIONI	DIMENSIONS	DIMENSIONS	DIMENSIONES	GRÖSSE				
Larghezza	Width	Largeur	Ancho	Breite	184 mm	185 mm	457 mm	457 mm
Lunghezza	Length	Longueur	Longitud	Länge	1.219 mm	1.500 mm	457 mm	914 mm
Numero di tavole per pacco	Number of pieces per pack	Nombre de planches par colis	Número de tablas por paquete	Anzahl Stück pro Karton	15	12	16	8
m <sup>2</sup> per pacco	m <sup>2</sup> per pack	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> por parcela	m <sup>2</sup> pro Karton	3,37	3,33	3,34	3,34
Peso per pacco	Weight per pack	Poids par paquet	Peso por paquete	Gewicht pro Karton	15,2 kg	15,0 kg	15,1 kg	15,1 kg
Finitura	Finishing	Finition	Acabado	Finish	Legno/Wood/Bois/Madera/Holz		Pietra/Stone/Pierre/Piedra/Stein - Lava/Lave - Tendancy	
					<b>NORMA/PARAMETERS RÈGLE/REGLA/REGEL</b>		<b>VALORE/VALUE VALEUR/VALOR/VALUE</b>	
Spessore totale	Total thickness	Épaisseur totale	Grosor total	Gesamtdicke	EN 428		2,5 mm	
Strato superiore	Wear layer	Couche supérieure	Capa superior	Obere Schicht	EN 429		0,55 mm	
Peso m <sup>2</sup>	Weight m <sup>2</sup>	Poids m <sup>2</sup>	Peso m <sup>2</sup>	Gewicht m <sup>2</sup>			4,5 kg/m <sup>2</sup>	
							<b>REQUISITI DELLA NORMA NORM REQUIREMENTS EXIGENCES DU NORMA REQUISITOS DE LA NORMA ANFORDERUNGEN DER NORMA</b>	<b>VALORE VALUE VALEUR VALOR VALUE</b>
<b>GARANZIA DI FABBRICA</b>	<b>FACTORY WARRANTY</b>	<b>GARANTIE D'USINE</b>	<b>GARANTÍA DE FÁBRICA</b>	<b>GARANTIE VON DER FABRIK</b>	<b>METODO METHOD MÉTHODE MÉTOD VERFAHREN</b>			
Classe di utilizzo	Class of use	Classe d'utilisation	Clase de uso	Klasse der Verwendung	EN 649		33	
Classe di utilizzo	Class of use	Classe d'utilisation	Clase de uso	Klasse der Verwendung	EN 685/ISO 10874		42	
CE	CE	CE	CE	CE	EN 14041		001/CPR/2018	
					<b>METODO METHOD MÉTHODE MÉTOD VERFAHREN</b>	<b>PARAMETRI PARAMETERS PARÁMETROS PARAMETERS</b>		
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	<b>GENERAL DATA</b>	<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>	<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>	<b>ALLGEMEINE MERKMALE</b>				
Resistenza all'usura: giri	Wear resistance: cycles	Résistance porter: tourner	Resistencia usar: vuelta	Verschleißfestigkeit: Umdrehungen	ISO 24388-A		> 2000	> 4000
Impronta residua	Permanent impression	Impression résiduelle	Impresión residual	Resteindruck	EN 433		< 0,10 mm	Ok
Classificazione al fuoco	Fire classification	Classification au feu	Clasificación de fuego	Brandklassifizierung	EN 13501-1			Bfl-s1
Variazioni dimensionali: 6 ore a 80°C	Dimension stability: 6 hours at 80°C	Variations dimensionnelles: 6 heures à 80°C	Variaciones dimensionales: 6 horas a 80°C	Dimensionsschwankungen: Stunden 6 bei 80°C	ISO 23999		< 0,25%	Ok
Resistenza alle macchie: classe	Resistance against staining: class	Résistance aux spots: classe	Resistencia a las manchas: clase	Beständigkeit gegen Flecken: Klasse	EN 423			1
Resistenza ai raggi UV: classe	UV resistance: class	Résistance aux rayons UV: classe	Resistencia a los rayos UV: clase	UV-Beständigkeit: Klasse	ISO 105 B02		6	> 6
Effetto del piedino di un mobile	Displacement of furniture feet	Effet de la jambe d'un meuble	Efecto de la pierna de un mueble	Wirkung des Beines eines Möbelstücks	EN 424		0,1 mm / 32 kg	No change
Sedie a rotelle: giri	Castor chairs: cycles	Fauteuils roulants: tours	Sillas de ruedas: vueltas	Rollstühle: Runden	ISO 4918	> 2500	Nessun danno No damage Aucun dommage Sin daños Kein Schaden	Ok
Resistenza alla scivolosità	Slip resistance	Résistance glissant	Resistencia al deslizamiento	Rutschfestigkeit	EN 13893			DS
Resistenza alla scivolosità	Slip resistance	Résistance glissant	Resistencia al deslizamiento	Rutschfestigkeit	DIN 51130			R10
Resistenza termica	Thermal resistance	Résistance thermique	Resistencia térmica	Thermischer Widerstand	EN 12667			0,015 m <sup>2</sup> K/W
Riscaldamento a pavimento: adatto per temperature	Underfloor heating: suitable for temperature	Chauffage à l'étage: convenable pour les températures	Calefacción por suelo radiante: adecuado para las temperaturas	Fußbodenheizung: geeignet für Temperaturen		≤ 28°C		Ok
Riduzione dei rumori d'impatto	Impact sound reduction	réduction des bruits d'impact	Reducción del ruido de impacto	Reduzierung von Trittschall	ISO 712/2			Δlw = 2 db
<b>SOSTANZE PERICOLOSE</b>	<b>DANGEROUS SUBSTANCES</b>	<b>SUBSTANCES DANGEREUSE</b>	<b>SUSTANCIAS PELIGROSO</b>	<b>STOFFE DANGEROUS</b>				
Emissioni di formaldeide	Formaldehyde emission	Émissions de formaldéhyde	Emissiones de formaldehido	Formaldehyd-Emissionen	EN 14041			E1
TVOC 28 giorni	TVOC 28 days	COVT 28 jours	TVOC 28 días	TVOC 28 Tage		< 1000 µg/m <sup>3</sup>		< 55 µg/m <sup>3</sup>

EN 14041  
SISTEMA 3

VOC EMISSIONS

<55 µg/m<sup>3</sup> TVOC at 28 days

REACH

Registration Evaluation  
Authorization of ChemicalsEN  
649EN 685  
ISO 10874